

---

---

**Tekstil — Kəmiyyət kimyəvi analizi – 14-cü hissə:  
Müəyyən xlorofibrinlərin digər liflərlə qarışıqları  
(karbon disulfid/asetondan istifadə üsulu)**

**Textiles — Quantitative chemical analysis —  
Part 14: Mixtures of certain chlorofibres with  
certain other fibres (method using carbon  
disulfide/acetone)**

LAZIMDIR



Bu standart Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun icazəsi olmadan tam və ya hissə-hissə yenidən çap oluna, çoxaldıla və yayıla bilməz

Elçin İsaqzadə küç., 7-ci köndələn

Telefon: +994125149308

Email: [office@azstand.gov.az](mailto:office@azstand.gov.az)

**MÜQƏDDİMƏ**

1. Bu standart “Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” PHŞ tərəfindən işlənib hazırlanıb və təqdim edilib.

2. “Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” PHŞ-nin “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_2023-cü il tarixli \_\_\_\_\_saylı Qərarı ilə təsdiq edilib.

3. Bu standart beynəlxalq Standart ISO 1833-14:2019 ilə eynidir (İDT).

This standart is identical (İDT) to the European Standard ISO 1833-14:2019

4. İlk dəfə tətbiq edilir.

5. Dövlət standartında müəyyən edilən tələblərin beynəlxalq standartlara, norma, qayda və tövsiyələrə və digər dövlətlərin müvafiq mütərəqqi milli standartlarına, elm, texnika və texnologiyanın müasir nailiyyətlərinə əsaslanmasını müəyyən etmək üçün standartın ilkin yoxlama müddəti 2024-cü il, dövri yoxlama müddəti ildə 1 dəfədir.

## MÜNDƏRİCAT

ÖN SÖZ.....	V
1 TƏTBİQ SAHƏSİ.....	1
2 NORMATİV İSTİNADLAR.....	1
3 TERMİN VƏ TƏRİFLƏR.....	1
4 SINAĞIN PRİNSİPİ .....	1
5 REAGENTLƏR .....	2
7 SINAĞIN APARILMA ÜSULU .....	2

LAZIMIYI

## ÖN SÖZ

Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (ISO) milli standartlaşdırma orqanlarının (ISO-nun üzv orqanları) ümumdünya federasiyasıdır. Beynəlxalq standartların hazırlanması işi adətən ISO-nun texniki komitələri vasitəsilə həyata keçirilir. Texniki komitənin yaradılma məqsədini təşkil edən predmetdə maraqlı olan hər bir üzv orqan həmin komitədə təmsil olunmaq hüququna malikdir. Bu işdə ISO ilə əlaqələndirmə şəraitində, beynəlxalq təşkilatlar, həmçinin hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları da iştirak edir. ISO bütün elektrotexniki standartlaşdırma məsələlərində Beynəlxalq Elektrotexnika Komissiyası (IEC) ilə yaxından əməkdaşlıq edir.

Bu sənədi hazırlamaq üçün istifadə olunan və onun sonrakı saxlanması üçün nəzərdə tutulan prosedurlar ISO/IEC Direktivlərinin 1-ci hissəsində təsvir edilir. Müxtəlif növ ISO sənədləri üçün tələb olunan fərqli təsdiq meyarları xüsusilə qeyd edilməlidir. Bu sənəd ISO/IEC Direktivlərinin 2-ci hissəsinin redaksiya qaydalarına uyğun olaraq tərtib olunub (bax: [www.iso.org/directives](http://www.iso.org/directives)).

Bu sənədin bəzi elementlərinin patent hüquqlarının predmeti ola biləcəyi ehtimalına diqqət yetirilir. ISO bu cür patent hüquqlarının hər hansı birinin və ya hamısının müəyyən edilməsinə görə məsuliyyət daşımır. Sənədin hazırlanması zamanı müəyyən edilmiş hər hansı patent hüquqlarının təfərrüatları "Giriş" bölməsində və/yaxud ISO-nun daxil olmuş patent bəyannamələrinin siyahısında təqdim olunacaq (bax: [www.iso.org/patents](http://www.iso.org/patents)).

Bu sənəddə istifadə edilən hər hansı ticarət adı istifadəçilərin rahatlığı üçün verilən informasiyadır və onun dəstəkləndiyini ehtiva etmir.

Standartların könüllü xarakter daşması, uyğunluğun qiymətləndirilməsi ilə bağlı ISO-nun xüsusi termin və ifadələrinin mənasına dair izahat, eləcə də Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT) Ticarətə Texniki Maneələr Sazişində əksini tapan prinsiplərə ISO-nun sadıqlıyı haqqında məlumat üçün aşağıdakı keçidə daxil ola bilərsiniz: [www.iso.org/iso/foreword.html](http://www.iso.org/iso/foreword.html).

Bu sənəd *Tekstil* üzrə ISO/TC 38 sayılı Texniki Komitə tərəfindən hazırlanmışdır.

Bu ikinci redaksiya texniki cəhətdən təshih edilmiş birinci redaksiyanı (ISO 1833-13:2006) ləğv edir və onu əvəz edir. İlk redaksiya ilə müqayisədə əsas dəyişikliklər aşağıdakılardan ibarətdir:

- "Müəyyən xlor liflərinin **və** bəzi digər liflərin qarışıqları (karbon disulfid/asetonun istifadə olunduğu üsul)" başlığı "Müəyyən xlor liflərinin bəzi digər liflər **ilə** qarışıqları (karbon disulfid/asetonun istifadə olunduğu üsul)" başlığı ilə əvəz olunmuşdur;
- [Bənd 1](#)-də:
  - bir neçə qalan lif əlavə edilmişdir;
  - tərkibində xlor lifləri olan qarışıqların analizi üçün istifadə edilən digər üsullara istinadlar əlavə edilmişdir;
- [5.2](#) -də etil spirtinə "minimum 92 həcm%" əlavə edilmişdir;
- [Bənd 7](#)-də melamin və poliakrilat üçün xüsusi *d* əmsalı əlavə edilmişdir;
- [Bənd 8](#)-də qarışıqlığın qarşısını almaq üçün "faiz" əlavə edilmişdir.

ISO 1833 seriyasındakı bütün hissələrin siyahısını ISO-nun veb sahifəsində tapa bilərsiniz.

Bu sənədlə bağlı istənilən rəy və ya suallar istifadəçinin milli standartlaşdırma qurumuna yönəldilməlidir. Bu qurumların tam siyahısını [www.iso.org/members.html](http://www.iso.org/members.html) saytında tapa bilərsiniz.



**Tekstil - Kəmiyyət kimyəvi analizi –  
14-cü hissə: Müəyyən xlorofibrələrin  
digər liflərlə qarışıqları (karbon disulfid/asetondan  
istifadə üsulu)**

**AZS ISO 1833-13: 2023**

**Textiles — Quantitative chemical analysis —  
Part 14: Mixtures of acetate with certain other fibres  
(method using glacial acetic acid)**

Tətbiq edilmə tarixi “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2023-cü il

## **1 TƏTBİQ SAHƏSİ**

Bu sənəddə aşağıdakı qarışıqlardan hazırlanmış toxuculuq məmulatlarında lifsiz maddə xaric edildikdən sonra xlor lifinin kütlə faizinin müəyyən olunması üçün karbon disulfid/asetonun istifadəsi nəzərdə tutulan üsul müəyyən olunur:

- yun, heyvan tükü, ipək, pambıq, viskoza, mis-ammonyak, modal, liosel, poliamid, poliefir, elastomultiefir, akril, melamin, polipropilen, polipropilen/poliamid bikomponenti, poliakrilat və şüşə lifləri ilə birlikdə
- müəyyən xlor lifləri.

Tərkibində xlor lifləri olan qarışıqları həmçinin ISO 1833-17 və ya ISO 1833-21 standartında təsvir olunan sınaq üsullarından istifadə etməklə analiz etmək olar.

## **2 NORMATİV İSTİNADLAR**

Mətnə aşağıda qeyd olunan sənədlərə elə istinad edilir ki, onların məzmununun bir hissəsi və ya hamısı bu sənədin tələblərini təşkil edir. Tarixi mövcud olan istinadlar üçün yalnız qeyd olunan redaksiya tətbiq olunur. Tarixi mövcud olmayan istinadlar üçün istinad edilən sənədlərin ən son redaksiyası tətbiq olunur (istənilən düzəlişlər də daxil olmaqla).

*ISO 1833-1, Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 1: General principles of testing*

*ISO 1833-4, Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 4: Mixtures of certain protein fibres with certain other fibres (method using hypochlorite)*

*ISO 1833-7, Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 7: Mixtures of polyamide with certain other fibres (method using formic acid)*

## **3 TERMİN VƏ TƏRİFLƏR**

Bu sənədin məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər və təriflər istifadə olunur.

ISO və IEC standartlaşdırma zamanı istifadə olunan terminologiyayı aşağıda qeyd olunan ünvanlarda saxlayır:

IEC Elektropediya: <http://www.electropedia.org/>

ISO Onlayn faylların baxılması platforması: <https://www.iso.org/obp>

## **4 SINAĞIN PRİNSİPİ**

Asetat qarışığının məlum quru kütləsindən buzlu sirkə turşusu vasitəsilə həll edilməklə xaric edilir. Qalıq toplanır, yuyulur, qurudulur və tərəzidə çəkilir; onun kütləsi qarışığın quru kütləsinin faizi ilə ifadə edilir. Asetatın faizlə miqdarı fərqi əsasən tapılır.

## **5 REAGENTLƏR**

ISO 1833-1-də təsvir olunan reagentləri 5.1-də verilmiş reagentlərlə birlikdə istifadə edin.

5.1 Buzlu sirkə turşusu.

**Qeyd:** Qaynama temperaturu 116 °C ilə 119 °C arasındadır.

**TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ** — Bu reagentin zərərli təsirləri nəzərə alınmalı və istifadə zamanı tam ehtiyat tədbirləri görülməlidir.

## **6 AVADANLIQLAR**

ISO 1833-1-də təsvir olunan aparatdan 6.1 və 6.2-də verilmiş avadanlıqlarla birlikdə istifadə edin.

6.1 Konusvari kolba, minimum tutumu 200 ml, tıxaclı şüşə.

6.2 Mexanik sarsıdıcı.

## **7 SINAĞIN APARILMA ÜSULU**

ISO 1833-1 standartında təqdim olunan ümumi üsulu yerinə yetirin, sonra isə sınağı aşağıdakı şəkildə davam etdirin.

Konusvari kolbada olan sınaq nümunəsinin hər qramına 100 ml buzlu sirkə turşusu (5.1) əlavə edin. Kolbanın ağzını tıxacla bağlayın və kolbanı (20 ± 1) dəq müddətində mexaniki çalxalayıcıda çalxalayın.

Duruldulmuş mayeni çəkisi məlum olan filtrləmə tiqelində filtrləyin.

Cəmi üç dəfə ekstraksiya etməklə, hər dəfə 100 ml təzə reagentdən istifadə edərək emalı iki dəfə təkrarlayın.

Qalıq filtrləmə tiqeline keçirin, sorulma vasitəsilə tiqeli boşaldın, tiqeli və qalıq 100 ml sirkə turşusu, sonra isə üç dəfə su ilə yuyun. Hər yumadan sonra mayenin təqribən 2 dəq müddətində ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında axıb getməsinə imkan verin, sonra isə tiqeli sorulma vasitəsilə boşaldın.

Son olaraq, tiqeli və qalıq qurudun, sonra soyudun və onları tərəzidə çəkin.

## **8 NƏTİCƏLƏRİN HESABLANMASI VƏ İFADƏ OLUNMASI**

Nəticələri ISO 1833-1 standartında təsvir olunan ümumi təlimatlara uyğun olaraq hesablayın. d-d-nin qiyməti 1.00 bərabərdir.

## **9 DƏQİQLİK**

Toxuculuq materiallarının həmcins qarışığında bu üsulla əldə edilən nəticələrin etibarlılıq intervalları 95% etibarlılıq səviyyəsində ±1 faizdən yüksək olmur.



## BİBLİOQRAFIYA

1. ISO 1833-3, *Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 3: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using acetone)*
2. ISO 1833-9, *Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 9: Mixtures of acetate and triacetate fibres (method using benzyl alcohol)*

LAZKİTİ

---

ICS: 59.060.01

Açar sözlər: lif, Tekstil, toxuma, viskoz, yun, pambıq, poliamid

---

LAZIMİ



Rəsmi nəşr  
“Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu”  
publik hüquqi şəxs

**AZS ISO 1833-14:2023**

**Tekstil - Kəmiyyət kimyəvi analizi - 13-cü hissə:  
Müəyyən xlorofibrələrin digər liflərlə qarışıqları  
(karbon disulfid/asetondan istifadə üsulu)**